

MAMUT FAST

Adeziv cu rezistență puternică și lipire accelerată

AVANTAJE

- Adeziv ecologic: fără solvenți, izocianati.
- Performanțe mecanice ridicate: susținere **35kg/cm²**.
- Rezistență ridicată într-un timp scurt: **15 min.**
- Aplicare în strat subțire: 2 mm.
- Costuri reduse pentru montaj.
- Timp redus de formare a peliculei 5-10 min.
- Intarire neutră, aproape inodora.
- Aderă perfect la o gamă largă de materiale de construcție.

DESCRIERE

MAMUT Fast este un adeziv hibrid cu lipire accelerată pentru suprafețe orizontale și verticale. Rezistență inițială ridicată, permite fixarea rapidă a materialelor grele, fără alunecare, eliminând necesitatea utilizării suporturilor de sprijin în majoritatea aplicațiilor.

Adezivul nu conține solvenți și are un timp de întarire rapid. Este potrivit pentru utilizare în spații închise.

Tehnologia HD Polymer asigură o performanță superioară în aderență și elasticitate, cu o durabilitate crescută în timp.

Culoare:

Alb

MOD DE UTILIZARE

Adeziv hibrid cu întarire rapidă și rezistență ridicată pentru a lipirea unei game largi de materiale de construcție, inclusiv pentru lipirea pe verticală a elementelor grele, cum ar fi cărămida, piatra și plăcile ceramice. Oferă o aderență excelentă la majoritatea materialelor de construcție:

Beton	Cărămida
Piatră	Klinker
Șicla	Lemn
Metăl	Ceramica
PVC	Aluminiu
Poliuretan	EPS/XPS

Poate fi utilizat atât la interior cât și la exterior și este adecvat pentru țiglă, plintă, panouri, materiale de placare.



CARACTERISTICI TEHNICE

Modul 100%	DIN 53504 S2	3,0-3,5 N/mm ²
Viteza de aplicare	Ø2,5 mm/6,3 bar	100-150 g/min
Temperatura de aplicare	n/a	+5°C la +40°C
Baza	n/a	Hibrid
Timp de întarire	@ +23°C/50% RH	2-3 mm/24 de ore
Densitate	ISO 1183-1	1,55-1,60 g/ml
Alungire la rupere	DIN 53504 S2	100-150%
Debit	ISO 7390	< 2 mm
Rezistență la îngheț în timpul transportului	n/a	Până la -15°C
Duritate Shore A	DIN 53505 3 sec.	70-75
Formarea peliculei	@ +23°C/50% RH	5-10 minute (DBTM 16)
Rezistență la temperatură		-40°C la +90°C
Rezistență la tracțiune	DIN 53504 S2	3,0-3,6 N/mm ²

FIȘĂ TEHNICĂ MAMUT FAST



APLICARE

Unelete

Aplicarea adezivului din cartus se realizeaza cu ajutorul pistolului pentru etansanti si adezivi **Bostik Mamut MG-200**.

Cum se aplica

Taiati varful tubului in partea superioara, avand grija sa nu deteriorati filetul. Taiati duza la un unghi de 45° la diametrul necesar si insurubati-o pe cartus. Introduceti cartusul intr-un pistol pentru cartuse si apasati in mod repetat pe tragaci pana cand iese adezivul. Aplicati adezivul in mod „aerisit” in snururi verticale la distanta de 20-30 cm intre ele, pe una dintre suprafete, aliniasi si imbinati suprafetele asigurandu-se ca presati snurile de adeziv. Snurile cu diametrul de 5 mm sunt in general suficiente.

IMPORTANT: Inainte de a utiliza produsul, consultati fisa cu date de securitate.

PREGATIREA SI FINISAREA SUPRAFETEI

Temperatura de aplicare +5°C pana la +40°C (mediu si substrat). Suprafetele trebuie sa fie uscate, curate si solide. Curatati suprafetele cu Agent de curatare. Aderati perfect, fara utilizarea unei amorse, pe majoritatea substraturilor neporoase. Testati intotdeauna aderența înainte de aplicare.

CURATARE

Materialul neintarzit si uneltele pot fi curatate folosind **Bostik Cleaner**. Materialul intarzit poate fi indepartat doar mecanic. Mainile pot fi curatate cu servetele eficiente pentru indepartarea adezivilor neintariti, a grasimilor si a murdariei.

LIMITARI

- Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, materiale plastice moi, neopren, oglinzi si substraturi bituminoase.
- Nu este recomandat pentru expunerea continua la apa.
- Nu este recomandat pentru rosturile de miscare.
- Nu este recomandat in combinatie cu cloruri (piscine).

TERMEN DE VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, intre +5°C si +25°C, termen de valabilitate pana la 12 luni de la data fabricatiei, depozitat intr-un loc uscat.

CERTIFICARI

Certificat de emisii **M1- nivel scăzut de emisii de compuși organici volatili (VOC)**.

SANATATE SI SIGURANTA

Fisa tehnica de securitate a produsului trebuie citita si inteleasa inainte de utilizare. Aceasta este disponibila la cerere si prin intermediul site-urilor noastre web.

Recomandarile de aplicare sunt definite pentru conditii standard de utilizare. Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive.

Respectarea acestora este imperativa, dar nu exclude un test prealabil, mai ales pentru o prima utilizare sau pentru anumite suprafete suport, conditii de aplicare sau de mediu. Consultati Fisele noastre cu Date de Securitate pentru precautiile de utilizare.

GARANTIE

Bostik garanteaza ca produsul sau este conform, in perioada de valabilitate, cu specificatiile sale.

AMBALARE

Cod articol	172112389
Descriere	ADEZIV EXTREM 2X NEW 290ML FIXPRO
Buc./box	12
Cod EAN produs	5948966021262

DISCLAIMER

Bostik furnizeaza aceasta Fisa Tehnica („TDS”) doar pentru scopuri descriptive si informative. Aceasta nu reprezinta o garantie, un contract sau un substitut pentru consultanta de specialitate sau profesionala. Va rugam sa consultati, de asemenea, Fisa cu Date de Securitate a produsului local pentru consideratii privind sanatatea si siguranta. Afirmatiile, informatiile tehnice, datele si recomandările continute in prezenta TDS sunt furnizate „CA ATARE” si nu sunt garantate sau asigurate in niciun fel. Acestea reprezinta rezultate tipice pentru produsele respective si se bazeaza doar pe cercetarile Bostik. Deoarece conditiile si metodele de utilizare a produselor sunt in afara controlului nostru, Bostik isi declina in mod expres orice responsabilitate si daune de orice fel sau natura care ar putea aparea din orice utilizare a produselor, a rezultatelor acestora sau a folosirii informatiilor continute in acest document.