

FIȘĂ TEHNICĂ

MAMUT GLUE HIGH TACK

ADEZIV UNIVERSAL FIXARE INSTANTANEE
PUTEREA MAMUT

DESCRIERE

- adeziv foarte puternic - până la 22 kg / cm²
- aderență instantanee, fără suport (lipire imediată)
- înlocuiește suruburi, dibluri și cuie
- timp de aderență foarte scurt
- pentru suprafețe netede și poroase, în interior și în exterior
- pentru aplicații orizontale și verticale
- poate fi folosit pentru oglinzi, nu deteriorează stratul de argint al oglinzilor
- rezistență fizică și mecanică ridicată (rezistă bine la mișcări și vibrații)
- sigur de utilizat - nu conține izocianati, silicon, solvenți, cloruri și plastifianți
- aproape inodor și chimic neutru

UTILIZARI

Adeziv monocomponent, cu aderență instantanee, puternică și permanent elastic, pe baza de polimeri hibridi, pentru fixarea elementelor cu încărcări mecanice ridicate, în construcții și în industrie.

UTILIZARE: lipire instantanee, flexibilă și extrem de durabilă a elementelor grele (fără suport), inclusiv: plăci, panouri, blaturi, rafturi, rame, glafuri, cornise, praguri, materiale de izolare, oglinzi, capace, carcase, ornamente, pe suprafețe uscate și chiar ușor umede, pe multiple tipuri de suprafețe.

Pentru suprafețe netede și poroase, în interior și în exterior.



Aderență foarte bună la majoritatea substraturilor de construcție (inclusiv la cele umede): beton, tencuială, BCA, piatră, ceramică, sticlă, oțel, metal, lemn lacuit, PVC, polyester. Pentru aplicații orizontale și verticale. Poate fi folosit pentru oglinzi, nu deteriorează stratul de argint al oglinzilor.

SUPRAFETE

Sticla, ceramica sanitara, portelan, metal vopsit sau emailat, suprafete vitrate, tencuiala, ceramica de constructie, clincher, beton (inclusiv beton umed), BCA gips, suprafete epoxidice, poliester, poliuretan, HPL, styrodur, PVC dur si materiale plastice similare, metale si aliajele acestora (cupru, plumb, zinc, aluminiu etc.), otel (zincat, inoxidabil), lemn vopsit, pluta, MDF, OSB, PAL si alte materiale pe baza de lemn.

MOD DE APLICARE

UNELTE

Aplicarea se realizeaza cu pistoale manuale sau pneumatice - datorita vascozitatii ridicate a produsului, se recomanda utilizarea pistoalelor cu o structura solida, concepute special pentru mase dense de extrudare.

PREGATIREA SUPRAFETELOR

Indepartati de pe suprafata uleiurile, grasimile, praful si straturile de vopsea sau lacurile cu adrerenta redusa, precum si reziduurile de chit anterior, adezivi, vopsele etc.

TEMPERATURA DE APLICARE: de la +5°C la +40°C

CUM SE APLICA?

Taiati cu atentie varful tubului, apoi atasati varful aplicator prin infiletare. Utilizati exclusiv aplicatorul cu varf tip „V” furnizat impreuna cu produsul. Nu taiati aplicatorul la un diametru diferit! Aplicati pe una din suprafete, in snururi verticale, la o distanta de 20-30 cm intre acestea (in functie de marimea elementelor lipite), astfel incat sa se asigure o buna ventilatie a imbinarii. Fara o astfel de ventilatie, adezivul se va intari numai la margini, iar interiorul va ramane neintarit pentru mult timp, fapt ce nu va permite adezivului sa atinga parametrii de rezistenta declarati. Uniti elementele lipite in maximum 10 minute de la aplicarea adezivului. Pentru o rezistenta optima, apasati elementele de asamblat, astfel incat sa existe o grosime a adezivului de 2-3 mm. Aceasta distanta intre elemente va asigura ca legatura adeziva poate prelua eventualele miscari ale obiectelor.

CARACTERISTICI TEHNICE

Baza	polimer hibrid
Vascozitate	foarte dens
Viteza de extrudare	10 - 20 g/min (3 mm/4bari)
Densitate specifica	1,55 g / ml
Contractie dupa intarire	nesemnificativ
Curgere	conform ISO 7390: <2 mm
Timp formare crusta	10 minute (la +23°C/50% UR)
Timp de intarire finala	2-3 mm / 24 h (la 23°C si 55% umiditate relativa)
Duritate Shore A (3s)	conform DIN 53505: 55
Rezistenta maxima la rupere	conform DIN 53504: 2,2 MPa (N / mm ²)
Alungire maxima la rupere	conform DIN 53504: 350%
Rezistenta termica dupa intarire	de la -40 ° C la + 90 ° C

CURATARE

Produsul neintarit se poate curata cu Bostik Cleaner. Produsul intarit se poate curata doar mecanic.

RESTRICTII SI LIMITARI

Pentru aplicarea pe suprafete extrem de poroase si absorbante, de exemplu BCA, se recomanda utilizarea unui primer.

Adezivul trebuie aplicat intotdeauna snururi cu profil triunghiular, posibil datorita varfului special „V” al aplicatorului – furnizat impreuna cu produsul, astfel incat sa existe aer si umiditate intre benzi adezive dintre elementele lipite.

Nu este recomandat pentru PE, PP, PC, PMMA, PTFE, plastic moale, neopren si substraturi bituminoase.

NU este recomandat pentru expunerea permanenta la apa.

DEPOZITARE SI VALABILITATE

In ambalajul original nedeschis, in spatii uscate, la temperaturi intre +5°C si +25°C.

TERMEN DE VALABILITATE

18 luni (cartus de 290 ml si salam 600ml)

12 luni (tub 25 ml)

Rezistent la transport pana la -15°C.

SIGURANTA

EUH208 - Contine N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine & 1,2-Ethanediamine, N-[3-(dimethoxymethylsilyl)propyl]- & Dioctyltinbis(acetylacetonate). Poate provoca o reactie alergica
EUH210 - Fişa cu date de securitate disponibilă la cerere

AMBALARE

Cod	Ambalare	Culoare	Buc/box	Cod EAN
118411	290 ml	ALB	12	8711595110907
1184117	25 ml	ALB	6	5948966013991
12011941	600 ml	ALB	12	8711595202831

Implementarea recomandarilor este definita de standardele in vigoare si trebuie respectate pentru utilizarea produselor. Consultați fişa cu date de securitate pentru precautii referitoare la utilizare.

Toate informatiile din acest document se bazeaza pe cunostintele si experienta noastra, servesc drept indicatii si nu sunt exhaustive. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, rezultata din erori (editoriale), din caracterul incomplet si/sau din inexactitatea prezentului document. Acestea se refera fara limitare la caracterul incomplet si/sau inexactitatea din cauza modificarilor realizate intre data publicarii prezentului document si data achizitionarii produsului. Bostik isi rezerva dreptul de a modifica continutul prezentului document. Bostik nu isi asuma raspunderea pentru nicio dauna, directa sau indirecta, cauzata de utilizarea produsului descris in prezentul document. Utilizatorul va citi si va intelege informatiile continute in acest document, referitoare la produs, inaintea utilizarii acestuia. Utilizatorul raspunde pentru realizarea testelor necesare in vederea asigurarii ca produsul este potrivit pentru utilizare, conform destinatiei acestuia. Nu avem nicio influenta asupra modului de aplicare al produsului si/sau asupra oricaror circumstante privitoare la evenimentele produse in timpul depozitarii sau transportului, si, prin urmare, nu ne asumam raspunderea pentru prejudicii.